

STABILITA'

QUALITA'



UNIFORMITA'

CONCENTRAZIONE

PASTE MICRONIZZATE INALTERABILI - con DIAMANTE

**- SCHEDA -**

GRANE STANDARD		CONCENTRAZIONI STANDARD		CONFEZIONI
MICRONS	F.E.P.A.	CARATI	LETTERA	
1	1.500	64	N	SIRINGA DA 5 g
3	1.200			SIRINGA DA 10 g
5	1.000			SIRINGA DA 20 g
7	800			VASETTO DA 50 g
9	600	97	P	VASETTO DA 100 g
15	500 / 400			VASETTO DA 150 g
25	360	129	R	
30	320			
45	240			
60	180			

**PASTE MICROVAL CONSIGLIATE IN FUNZIONE DELLA DUREZZA DEI METALLI DA LAVORARE**

° HB = BRINELL - ° HRB = ROCKWELL "B" - ° HRC = ROCKWELL "C" - ° HV = VICKERS

° HB	° HRB	° HRC	° HV
488	118	<b>50</b>	528
500	118	<b>51</b>	549
512	119	<b>52</b>	567
524	119	<b>53</b>	585
536	120	<b>54</b>	604
548	120	<b>55</b>	623
561	120	<b>56</b>	646
574	121	<b>57</b>	666
587	121	<b>58</b>	693
600	122	<b>59</b>	720
613	122	<b>60</b>	746
635	123	<b>62</b>	797
650	123	<b>63</b>	826
...	...	....	...



diamante monocristallino a taglio standard



diamante monocristallino a taglio più fine



diamante policristallino

RIVENDITORE di ZONA :

Le informazioni contenute nella presente scheda rappresentano al meglio le nostre attuali conoscenze in materia, senza peraltro fornire garanzie sulla loro validità. All' utilizzatore è pertanto demandato il compito di approfondire, mediante l'esperienza, l'esattezza di queste informazioni.

01/01/25